

# Brickcover®

## POPOLNA ZAŠČITA ZA KAMEN IN OPEKO

Brickcover® zagotavlja vodoodbojno zaščito kamna, opeke in betona, ki lahko zaradi posebnega katalizatorja prodre globoko v podlago in ohrani povsem naraven videz površine.

Premaz Brickcover® ni strupen, ne ustvari površinskega filma in omogoča dihanje podlage.

Sestava zagotavlja dolgotrajno učinkovitost premaza Brickcover® na vodoravnih in navpičnih površinah.

Premaz Brickcover® ustvari vodoodbojno pregrado, zaradi katere je material neprepusten za vodo, slednjega pa ščiti tudi pred vremenskimi vplivi.

### Lastnosti

- Brickcover® je prosojen, omogoča dihanje podlage in ne spreminja barve niti površine obdelanega materiala.
- Brickcover® preprečuje cvetenje, nastanek plesni in bakterij ter izločanje solitra. Ohranja čiste in zdrave površine ter zagotavlja odlične rezultate tudi pri površinah iz navadne opeke.
- Brickcover® ščiti tlakovane površine pred propadanjem, poleg tega pa zagotavlja njihovo odpornost na cikle zmrzovanja in odtajanja ter vremenske obremenitve.
- Brickcover® ne ustvari površinskega filma, temveč prodre v strukturo in tako omogoča normalno dihanje podlage.
- Brickcover® je brez barve in vonja, ni strupen in ne škoduje okolju. Pri pravilni uporabi zajamčeno deluje od osem do deset let.

### Uporaba

- Na tlakovanih površinah iz opeke ali kamna.
- Na opečnatih zidovih.
- Na koritastih in navadnih strešnikih ter drugih materialih za kritine.
- Na zrelem betonu in ometih.
- Na naravnem kamnu.
- Na stikih med ploščicami v bazenih, prhah ali na terasah.
- Na kipih, kamnitih skulpturah, stebrih in ograjah za zaščito pred vremenskimi vplivi.
- Na kateri koli podlagi iz kamna, opeke in betona, ki lahko vpija vodo.

### Tehnične lastnosti:

Sestava	Mešanica vsebuje kalijev metilsilikonat v vodni raztopini (< 5 %)
Rok trajanja	24 mesecev v nepredušno zaprti embalaži
Vnetljivost	Ne velja
Prekrivnost na liter	5 - 8 m <sup>2</sup>
Okoljsko tveganje	Brez
Organoleptične lastnosti	Tekočina brez vonja in barve
Skladiščenje	Hranite v dobro zaprti embalaži
Strupenost	Brez
Redčenje	Izdelek je pripravljen za uporabo in ga ni treba redčiti
Čas sušenja	Približno 2 uri (odvisno od temperature)

### Učinkovitost:

Lastnost	Rezultat	Referenčni standard
Prepustnost za paro	70 % v primerjavi z neobdelano podlago	
Cikli zmrzovanja in odtajanja	50 ciklov brez posledic	UNI 8635/11
Dovzetnost za cvetenje	Brez	UNI 8942/3
Koeficient trenja	Dry: 0.807 Wet: 0.467	B.S. 6431: Part 20:1984
Obstojnost	Najmanj 8 let	

## Nanos

Površina mora biti dobro očiščena, zdrava, brez ostankov olja, laka ali prahu in povsem suha. Najbolj priporočljiv je nanos z brizganjem (z nizkotlačnimi črpalkami, ki se navadno uporabljajo pri vrtnarjenju).

Po potrebi je mogoče premaz nanesti tudi z valjčkom ali čopičem. Premaz Brickcover® enakomerno nanesite na podlago. Ker je na trgu na voljo mnogo vrst kamna in opeke ter možnih načinov uporabe, vam svetujemo, da premaz Brickcover® vselej najprej preizkusite na manjšem delu površine in preverite, ali ta pravilno učinkuje. Na navpičnih površinah premaz enakomerno nanašajte od spodaj navzgor. En liter izdelka predvidoma zadostuje za 5 do 8 m<sup>2</sup>, odvisno od poroznosti podlage. Pri manj poroznih površinah (manj porozni kamni) je prekrivnost tudi 10 ali 11 m<sup>2</sup> na liter. Ne nanašajte pri temperaturah pod 5°C!

Pri uporabi na betonu je priporočljiv predhodni nanos sredstva za globinsko impregnacijo Vetrofluid®.

## Opozorila

- Pri nevpojnih površinah (porcelanski gres, itd.), na primer pri impregnaciji stikov med ploščicami, je treba odvečni premaz nemudoma odstraniti z gobico ali krpo. Na površini ne sme biti ostankov premaza.
- Opečnata tla pred nanosom premaza umijte s kislom raztopino, da preprečite cvetenje. Priporočljivo je pranje z visokotlačnim čistilnikom. V primeru dvomov je vselej priporočljivo premaz Brickcover® preizkusiti na manjši površini za oceno možnosti pranja.
- Med nanašanjem zavarujte sijoče površine (steklo, aluminij): izdelek je bazičen, zato lahko poškoduje tovrstne površine.
- Ne nanašajte drugega premaza.

Opomba:

Podatki v preglednicah so resnični in skladni z našim trenutnim znanjem.

Izdelke odlikuje najvišja kakovost, poleg tega pa izpolnjujejo proizvodne standarde. Po začetku nanašanja izdelka na površino proizvajalec ne more več vplivati na njegovo uporabo in obnašanje, zato nobena izrecna ali implicitna garancija ne krije končnega rezultata. Proizvajalec poleg tega zavrača vsakršno neposredno ali posredno odgovornost, ki izhaja iz uporabe izdelkov. Izdelek je priporočljivo preizkusiti pred nanosom.

Zastopa in prodaja za Slovenijo:



**LOMBAR d.o.o.**  
Pod brezami 5  
1218 Komenda

Tel.: +386 1 23 21 232  
Splet: [eco-beton.si](http://eco-beton.si)  
e-pošta: [info@lombard.si](mailto:info@lombard.si)



Ecobeton Italy® s.r.l.  
via G. Galilei, 47  
36030 Costabissara (VI) Italija

Tel.: +39 (0)444 971 893  
Faks: +39 (0)444 971 896  
I [www.ecobeton.it](http://www.ecobeton.it)